

イソデュール DN

Technical Data Sheet

イソデュール DN

材料定義

外観: 無色または黄色-淡褐色

液体中のNCO含有率: 21.1 ± 0.5%

粘度: 1000-2300 CPS/25°C

密度: 1.16 g/cm³

純度: ≥99%

引火点: 約230°C

用途

Isodur DNは、PU水性樹脂用途、接着剤、塗料およびコート類、および水性インクに適しています。

使用情報

添加比率: 5-6%

初期接着強度: 中

最終接着強度: 完璧

即時ピール強度: 中

最終ピール強度: 完璧

耐熱性: 良好

黄変/変色耐性: 完璧

耐油性: 良好

取り扱い、保管、包装

イソデュール DNの加工および使用には適切な技術的および業界の知識が必要です。安全データシートをご覧ください、地元の安全規定を遵守してください。事故防止、労働衛生、特許権などのあなたの国で適用される法的要求事項を遵守する必要があります。

イソデュール DNは、5から35°Cの温度で密封された元の容器に保管する必要があります。製品は非常に湿気に敏感なため、常に密封した容器に保管してください。適切に保管された場合、最低でも12ヵ月間安定します。低温で保管または運搬された場合、結晶状の沈殿物が発生する場合がありますが、室温で再溶解します。

イソデュール DNの利用可能なパックサイズ:

- 180 kgのドラム
- 0.8kgのアルミボトル

規制情報

EU REACH登録: なし

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2023-07-03 / 02ab



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#))が適

用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](/info/shelflife)を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>
(<https://jp.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn
(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](/info/toc) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)