

IsoQure[®] IM 1E

化学名：2-エチル-1H-イミダゾール

CAS番号：1072-62-4

EC番号：214-011-5

材料の定義

外観：微白から黄色っぽい結晶

純度：≥ 99.0 %

融点：77.0 - 80.0 °C

水分含有量：≤ 0.5 %

用途

IsoQure[®] IM 1Eはエポキシシステムの硬化剤として使用されます。

取り扱い、保存、包装

IsoQure[®] IM 1Eの処理と使用には適切な技術的知識と専門知識が必要です。安全データシートを参照し、地元の安全規制を遵守してください。

あなたの国で有効な法律要件、特に事故防止、労働衛生、特許権の遵守が必要です。

IsoQure[®] IM 1Eは密閉したオリジナルの容器で、28°C以下の冷暗所で保存する必要があります。適切に保存された場合、最低1年は安定します。

IsoQure[®] IM 1Eは25kgのドラムに供給されます。

規制情報

EU REACH登録：なし

TSCA：リスト化

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2020-09-23 / dfec



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e>
(<https://jp.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e
[\(https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e\)](https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1e)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)