

IsoQure[®] IM 2PRI

化学名: 2-プロピル-1H-イミダゾール

CAS番号: 50995-95-4

EC番号: 256-902-1

材料定義

外観: オフホワイトから黄色の結晶

純度: $\geq 98.0\%$

融点: 56.0 - 62.0 °C

水分量: $\leq 0.5\%$

用途

IsoQure[®] IM 2PRIはエポキシ系で硬化剤として使用されます。

取扱い、保管および梱包

IsoQure[®] IM 2PRIの処理と使用には十分な技術的および専門的な知識が必要です。安全データシートをご覧ください、また地元の安全規制を遵守してください。

お住まいの地域の法規制、特に事故防止、職場衛生、特許権等に関する法規制を遵守してください。

IsoQure[®] IM 2PRIは密閉されたオリジナルの容器に保存し、28°C以下の冷暗所に保管する必要があります。正しく保存すると最低1年間は安定します。

IsoQure[®] IM 2PRIは25kgドラムで供給されます。

規制情報

EU REACH登録: なし

TSCA: Listed

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2020-09-23 / 968c



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:
<https://jp.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pri>
(<https://jp.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pri>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pri
(<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pri>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)