

## イソボンド® R - 50 N

化学名：ホルムアルデヒドリソルシノール縮合物の水溶液

CAS番号：24969-11-7

イソボンド® R - 50 Nは、ポリエステル、ナイロン、レーヨン、またはアラミド等の有機繊維の処理のためのリソルシノールホルムアルデヒドラテックス (RFL) ダイブ配合物に使用されるリソルシノールホルムアルデヒド縮合物の水溶液です。

リソルシノールを使う場合とは異なり、RFLダイブの配合物においてリソルシノールの代わりに使用され、レジン溶液の熟成が必要とされません。

イソボンド® R - 50 N及びR - 75 Nはノボラック型樹脂で、熱安定性があり、フリーホルムアルデヒドを含まず、保存中に重合しません。

## 用途

イソボンド® R-50 N樹脂は、タイヤコードとコンベヤベルトの補強用布の処理においてゴムと織物の接着促進剤として使用されるリソルシノール-ホルムアルデヒド縮合物です。レーヨン、ナイロン、ポリエステルのダイビング化合物に使用されません。

## 材料の特性

外観：オレンジ - 赤色

固形分：約50%

pH値：1.2 - 2.1

粘度（25°Cで）：20 - 60 cps

## 取り扱い、保管、包装

イソボンド® R-50 Nの加工および使用には、適切な技術的および専門的知識が必要です。安全データシートを参照し、地元の安全規則を遵守してください。事故の防止、勤務衛生、特許権に関するあなたの国の法的要件も遵守されなければなりません。

イソボンド® R-50 Nは、冷暗所で密封した元の容器に保管する必要があります。最適な保管温度は20°Cから35°Cの間です。適切に保管すれば最低でも6-12ヶ月以上は安定します。

標準パックサイズは1.000 kg (IBC)です。他のパッケージはリクエストに応じて提供可能です。

## 規制情報

EU REACH登録：適用外

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## 免責事項/条件

Revision: 2023-07-14 / 9306



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-50n>

<https://jp.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-50n>

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 [\*\*kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-50n\*\*](https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-50n)  
[\*\*\(https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-50n\)\*\*](https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-50n)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [\*\*info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)\*\*](mailto:info@kautschuk.com)

[\*\*Status \(/status\)\*\*](#) · [\*\*Policies \(/info\)\*\*](#) · [\*\*Privacy \(/info/privacy\)\*\*](#) · [\*\*Terms \(/info/toc\)\*\*](#) · [\*\*Imprint \(/info/imprint\)\*\*](#)