

## Isolan AHT

### 素材定義

外観：乳白色の液体

固形分の含有量：42.0 - 44.0 %

ブルックフィールド粘度（25°C）：最大500 mPa.s

pH 値：8.0 - 9.0

### 用途

Isolan AHTは、透明または着色されたプライマーや、染み込みを抑制する能力に優れたシーラーの製作に適した、自己架橋型アクリル溶液です。これらの混合物に酸化亜鉛を添加する必要はありません。Isolan AHTで製造されたフィルムは、良好な研磨性と引っ掻き傷に対する印象的な抵抗力を持っています。

### 保管

最適な保管および取り扱い温度範囲は5 °Cから30 °Cです。製品は、ヒートおよび霜から保護された状態で、有効性を維持する必要があります。容器は一度開けた後は再使用しないでください。適切に保管された場合、Isolan AHTは出荷後少なくとも12か月間安定しています。

### パッケージング

Isolan AHTはIBC（各1000kg）およびドラム（各210kg）で提供されます。最小注文数量は、各8ドラム入りの2パレットまたは1つのIBCです。

### 規制情報

EU REACH 登録：該当なし

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## 免責事項/条件

Revision: 2023-09-22 / 87b1



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください：  
<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>  
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 [kautschuk.com/products/textile/isolan-aht](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht)  
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)