

Isolan BIO PMT

材料定義

化学基盤: 完全反応型ポリエーテルベース

アリフェン型ポリウレタン

イオニスト: アニオン性

pH値: 7.0 - 9.0

固形分: 34.0 - 36.0%

用途

Isolan BIO PMTは、可更新資源から派生した62%のBIOポリオールで構成された、完全に反応したポリエーテルベースのアリフェン型ポリウレタンの水分散液です。NMPとNEPは含まれていません。この中硬度の樹脂は、独特の熱可塑性を持っています。それは耐加水分解性と優れた耐光性を示し、トップコートとミドルコートに理想的です。レザー、テキスタイル、合成革、コーティングに適しています。

典型的なフィルム特性：100%のモジュラスは5-6 Mpaに立ち、引張強度は30 Mpaで測定され、伸びは約5xです。

取り扱い、保管およびパッケージング

密閉容器での出荷から12ヶ月。

製品は、封を切っていないオリジナルの包装で、日光を遮断し、5°Cから30°Cの温度で保存すると、少なくとも1年安定します。凍結に敏感。使用前によくかき混ぜてください。

規制情報

EU REACH登録：該当せず

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2023-09-18 / 2f0e



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください：
<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pmt>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pmt>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pmt
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pmt>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)