

Isolan FR-AB

Isolan FR-ABは、ホームテキスタイル（カーテンやブラインドなど）用のハロゲンフリーの難燃遮光剤です。

材料定義

固形分：60 ± 2%

ブルックフィールド粘度 @23°C：1000-3000 mPa.s

pH値：7.5 ± 2

外観：黒色

使用方法

Isolan FR-ABは、約180-350 g/Lの泡として、スキージーを使用して適用されます。製品は100-130°Cで乾燥させ（乾燥時間は塗層の厚さによる）、カレンダーで冷間プレスされます。その後、150°Cで凝縮させます。遮光コーティングには60-70 g/m²の乾燥適用を推奨します。製品は使用前に必ずかき混ぜる必要があります。

貯蔵

Isolan FR-ABは、密封されたオリジナル容器でのみ輸送し保存してください。製品は霜から保護する必要があります。未開封のオリジナル容器で、温度が5-30°Cの場合、Isolan FR-ABの保証期限は少なくとも6ヶ月です。

包装

Isolan FR-ABはIBC（各1000kg）とドラム（各210kg）で提供されています。最小注文数量は、各々8つのドラムを含む2パレットまたは1つのIBCです。

法律情報

EU REACH登録：該当なし

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2024-04-19 / e172



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください：
<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)