

## イソラン FRB

イソラン FRBは、ブラックアウト層やその他の技術コーティング用の効率的なハロゲンフリー防炎剤で、アンチモンフリーの化合物です。

## 材料の定義

固形分含有量: 38 - 42%

ブルックフィールド粘度 @25°C: 1,000-2,500 mPa·s

pH値: 6.5 - 8.5

密度: 1.08 g/cm<sup>3</sup>

## 用途

イソラン FRBは、ナイフオーバーロールコーティング技術を使用して施工し、80 - 120°Cの温度で乾燥させた後に粉碎します。高温での後硬化処理は不要です。イソラン FRBの乾燥重量は通常、60 - 90 gsmの範囲です。ブラックアウト目的の標準的な泡の比率は、250 - 300 g/lです。コーティング前に粘度を確認し、化合物を十分に混ぜてください。

イソラン FRBの必要量は、燃焼試験、基材の組成と構造、その他の補助剤、添加剤、仕上げ剤のタイプなど、さまざまな要因により異なる可能性があります。その要件は、事前に研究所設定で確認してください。一般的な応用例はFAR25853およびDIN4102-B2を含みます。

## 保存方法

最適な保管及び取扱い温度範囲は5°C〜30°Cです。製品は有効性を維持するために、熱と霜から保護する必要があります。一度開封した容器には再投入しないでください。適切に保管された場合、イソラン FRBは出荷後最低12か月間安定しています。

## パッケージング

イソラン FRBはIBC（各1000kg）及びドラム缶（各210kg）で提供しています。MoQは各8ドラムの2パレットまたは1つのIBCです。

## 規制情報

**EU REACH登録:** 適用外

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## 免責事項/条件



Revision: 2023-10-19 / 3af6

当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#))が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#)を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>  
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 [kautschuk.com/products/textile/isolan-frb](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-frb)  
**(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>)**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

**[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)**