

Isolan PCM-E

Isolan PCM-Eは、アルファチックポリカーボネートエステル-ポリエーテルポリウレタンの分散体です。

物質の定義

化学的な同一性：水性アルファチックポリウレタン、ポリエーテル基

外観：不透明白からクリーム色の液体

ブルックフィールド粘度（25°C）：150 mPa*s

pH値：8 ±1

固形分：58 - 62 %

密度@23°C：約1.05 g/cm³

VOC含有量：最大0.6%

用途

Isolan PCM-Eは、アルファチック高固形分コ溶媒フリーポリウレタン分散体です。

Isolan PCM-Eは、トランスファーコーティングに適用可能な簡単に発泡可能な材料として設計されています。Isolan PCM-Eに基づく発泡層はDMF凝固基材の代替可能性があり、革新的で環境に優しい代替案を提供します。発泡には、発泡安定化剤の添加を推奨します。

Isolan PCM-Eは、洗浄後も特性を保つために架橋させることができます。

仕上がり品は、軟化点が185°C、引き裂き伸長率が850%、引張強度が8.0Mpaとなることが期待されます。

保存

最適な保存および取り扱い温度範囲は5 °Cから30 °Cです。製品は、有効性を保つために熱および霜から保護する必要があります。容器は開封後に再度ストックすることはできません。正しく保存されていれば、Isolan PCM-Eは、我々の倉庫から出荷されてから

少なくとも12ヵ月間安定です。

パッケージング

Isolan PCM-EはIBC（各1000kg）およびドラム（各210kg）で提供可能です。最小注量は各8ドラムの2パレットまたは1個のIBCです。

規制情報

EU REACH登録：該当せず

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件



Revision: 2023-09-20 / 44a4

当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください：
<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供していません。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e
[\(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)