

アイソランPCM

アイソランPCMは、脂肪族ポリカーボネートエステル-ポリエーテルポリウレタンの分散液です。

材料定義

分散：固形分含有率60%（低粘度、水基）

粘度 @23°C：< 500 mPa*s

pH 値：8 ±1

揮発成分：40% ±2

密度 @23°C：約1.1 g/cm³

用途

アイソランPCMは、アウトドアウェア、バッグ、作業服、テクニカルアイテムなど、さまざまな用途でのテキスタイルコーティングに適しています。

アイソランPCMは固形分含有率が高く、優れた耐加水分解性と架橋性を必要とする用途に適しています。機械的に発泡でき、様々なPVC表面に良好な接着性を発揮します。最終製品は高い耐スクラッチ性、耐光性、および機械的曲げに耐えます。

保管

最適な保管および取り扱い温度範囲は5°Cから30°Cです。製品は熱と霜から保護する必要があり、有効性を維持します。容器は開封後は再びストックすることはできません。適切に保管すれば、アイソランPCMは出荷後少なくとも12ヶ月間安定しています。

包装

アイソランPCMは、IBC（各1000kg）およびドラム（各210kg）で利用できます。最小注文個数は、各8本のドラムを含む2パレットまたは1つのIBCです。

規制情報

EU REACH登録：該当せず

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2023-11-15 / eb48



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください：
<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)