

Isolan PGS

Isolan PGSはアニオン性の脂肪族ポリエステルポリウレタン分散液です。

材料の定義

分散液：固形分含有率50%(低粘度、水基本)

23°Cでの粘度：< 500 mPa * s

pH値：7 ±1

揮発分：48% ±2

23°Cでの密度：1.1 g/cm³程度

用途

Isolan PGSは、アウターウェア、バッグ、起毛加工品、技術品など、幅広いテキスタイルコーティング用途に適しています。

Isolan PGSは高固形分含有率で、よくかき混ぜても安定します。機械的な発泡に適しています。フィルムは柔らかな手触りを示します。

保管

最適な保管および取り扱い温度範囲は、5°Cから30°Cです。製品は、有効性を維持するため、熱や霜から保護する必要があります。容器は開けた後に再密閉してはなりません。適切に保管されたIsolan PGSは、弊社の倉庫を出荷後、少なくとも12か月は安定します。

包装

Isolan PGSはIBC容器（各1000kg）およびドラム缶（各210kg）で提供しています。最小発注数量は、各8本のドラム缶を持つ2パレットまたは1つのIBCです。

法規情報

EU REACH登録：該当せず。

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2023-11-15 / 973d



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)