

Isolan PSG

材料の定義

化学基盤: 脂肪族ポリウレタン

イオン性: 非イオン

供給形状: 白色液体

粘度 (23 °C): 約 75 mPa·s

pH値: 約 7.9

固形分: 30.0%

揮発性溶剤: 1.5%

用途

Isolan PSGは、顕著な伸長率で知られる完全反応した脂肪族ポリウレタンの水分散で、そのような特性を必要とする仕上げ組成物のプラスチフィケーションに特に適していません。

典型的なフィルム特性には、0.7 mpaでの100%モジュラス、3.0 mpaで計測された引張強度、および伸長可能な長さが約12倍含まれます。

取り扱い、保管、およびパッケージング

納品から12ヶ月間は密閉容器内で。

製品は、密閉されたオリジナルの包装で5°Cから30°Cの間の温度で保存した場合、少なくとも1年間安定します。日光にさらされることなく。霜に対して敏感です。使用前にかき混ぜてください。

規制情報

EU REACH登録: 適用なし

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2023-11-15 / 295b



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-psg>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-psg>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-psg
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-psg>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)