

Isolan PTC-C

材料定義

化学的性質: 水性アリフェイズ型ポリウレタン、ポリカーボネートベース

外観: 透明な白濁液体

固形分: 34.0 - 37.0 %

ブルックフィールド粘度 (25°C): 最大 100 mPa.s

pH値: 約 8.0

密度: 1.03g/cm³

VOC含有量: 約 6.1 %

用途

Isolan PTC-Cは、ポリカーボネートに根ざしたアリフェイズ型ポリウレタンの水性分散体です。ロートグラビアまたはトランスファーコーティングプロセスに適した高級トップコートバインダーとして特別に設計されています。

Isolan PTC-Cは乾いた感触、優れた光沢、透明性、最適なレベリングを提供し、摩耗および加水分解に対する驚くべき耐性を示します。

保管

最適な保管および取り扱い温度範囲は5 °Cから30 °Cです。製品は、熱と霜から保護する必要があり、品質を保つためには必要です。

容器は開封後に再ストックしてはなりません。適切に保管すれば、Isolan PTC-Cは出荷後、当社の倉庫を出てから少なくとも12か月は安定します。

パッケージ

Isolan PTC-CはIBCコンテナ（各1000kg）およびパレル（各210kg）で提供されます。最小注文量は、各8パレルを含む2つのパレットまたは1つのIBCです。

規制情報

EU REACH登録: 不適用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件



Revision: 2023-09-20 / 9d67

当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください:

<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)